RG.GB 05.03 RV0



Primer B2

Las Imprimaciones B2 son imprimaciones bituminosas con disolvente de un solo componente.

Utilización

Las Imprimaciones B2 se utilizan para acondicionar el hormigón y otras superficies con objeto de proporcionar la adherencia de las membranas autoadhesivas Bituthene.

La Imprimación B2, que por su naturaleza es resistente a la humedad, se puede aplicar en el hormigón fresco o en contacto con substratos húmedos. La nota más importante de esta imprimación es el fenómeno de migración de la humedad, por el cual al fraguar se convierte en una dura capa bituminosa. Las superficies tratadas con este producto secan con mayor rapidez, lo cual facilita la colocación de la lámina Bituthene.

Modo de Empleo

Las superficies deben estar libres de protuberancias y huecos y ser planas. No utilizar a temperaturas inferiores a -5°C. Debe aplicarse una sola capa de Imprimación B2, utilizando una brocha o un rodillo, distribuyéndola bien para que sea fina y uniforme. No debe verterse la imprimación en las superficies. Debe dejarse secar la imprimación durante un período mínimo de 1 hora, asegurándose de que esté completamente seca antes de aplicar las membranas.

Rendimiento

5-10 m^2/litro según el método de aplicación, textura y porosidad d la superficie, y temperatura ambiental.



Datos Técnicos

Envase: Bidones de 5, 25 y 200 litros.

Almacenamiento

Las Imprimaciones B2 son unos productos inflamables y deben guardarse lejos de fuentes de ignición.

Salud y Seguridad

Para información y precauciones de manejo, remitirse a las hojas de datos de salud y seguridad del material de la empresa.

Distribuido Por:



PROIMPER IMPERMEABILIZANTES, S.L. **Web: www.proimper.com** **E-Mail: proimper@proimper.com**

Magdalena 59, 36940 Cangas de Morrazo (Pontevedra) Tel: (986) 39 21 21 - Fax: (986) 30 48 48

